

Akrylátový plnič - MEGAX M1/X5



C-15

MEGAX je dvojzložkový akrylátový plnič špeciálne určený na opravu karosérií vozidiel. Vyznačuje sa vysokou kvalitou a ľahkou sa aplikuje. Má výbornú izolačnú schopnosť a priľnavosť na polyesterových tmeloch, plničoch a na vytvrdnutých, dôkladne prebrúsených starých lakoch.

Ľahko sa brúsi, výborne sa rozlieva a je tixotrónny.

MEGAX sa dodáva v dvoch odtieňoch sivej farby (svetlosivý M1, tmavosivý X5), ktoré sa môžu navzájom miešať a tak získať ďalšie farebné odtiene, ktoré prekryjú všetky odtiene vrchného laku. Príklady niektorých odvodených sivých odtieňov sú uvedené na obale produktu.

UPOZORNENIE:

- Nanášajte na prebrúsený a dôkladne odmastený podklad.
- Tužidlo dôkladne zapracujte do plniča.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SUROVINOVÁ BÁZA 2K akrylát
FARBA svetlosivá, tmavosivá
ŠPECIFICKÁ HMOTNOSŤ 1,6/1,5 kg/lit.

SPRACOVANIE:

MIEŠACÍ POMER:

MEGAX 100 dielov obj.

Tužidlo 20 dielov obj.

MIERKA: 5:1

Štandardné tužidlo

MX503

Rýchle tužidlo

MX603

VISKOZITA F/4 60 sek.

SPRACOVATEĽNOSŤ 45 min.

DÝZA, mm horná nádržka 1,8-2

HVLP 1,7-1,9

TLAK, bar. 3-4

POČET VRSTIEV
2-3 (odvetranie 5min.)

HRÚBKA FILMU, µm 200-300

SCHNUTIE pri 20°C

Prachuvzdorný 30 min.

Dotykuvzdorný 60 min.


Brúsiteľný 4 hod.

SCHNUTIE pri 60°C 30 min.


SCHNUTIE IR 15 min.

BRÚSENIE za sucha P400


BRÚSENIE za mokra P600-P800




100:20



5:1



45 min.



30 min.



60 min.



P600-800 P400
20 °C 4 hod.
60 °C 30 min.